Mousse de collage easy pro

Produit

Mousse à coller PU spéciale, monocomposante et durcissant sous l'action de l'humidité. Exempte de CFC.

Application

Pour un collage rationnel de panneaux isolants en polystyrène à rainure et languette par ex. selon le système easypro, sur divers supports. La fixation préalable est effectuée avec l'adhésif Baumit easypro FixierKleber.

Composants

Mélange/Prépolymère uréthane-isocyanate

Propriétés

Mousse PU prête à l'emploi, simple à appliquer, monocomposante. Sous forme de système, difficilement inflammable selon DIN 4102.

Données techniques

Couleur:	rouge
Densité expansée:	20 – 30 kg/m³
Non-collante au bout de:	env. 10 minutes (à 23 °C / 50 % d'hygrométrie rel.)
Résistance à la température:	- 40 °C à + 90 °C
Consommation [m²]:	env. 150 ml
Rendement:	env. 5 m² (en fonction du support)
Numéro de mise sur le marché:	Z-33.9-994

Conditionnement

Pot de 750 ml, 20 unités/carton, recyclable

Stockage

Stocker dans le pot fermé et vertical au frais et au sec mais à l'abri du gel. Protéger de l'action directe du soleil et des températures supérieures à + 50 °C.
Il est recommandé de ne pas dépasser un temps de stockage de 9 mois.

Garantie de qualité

Surveillance et contrôle permanents de la qualité et contrôle sévère à l'entrée de toutes les matières premières. L'entreprise possède un système de gestion de la qualité certifié et contrôlé par le TÜV selon la norme mondialement en vigueur DIN EN ISO 9001 ainsi qu'un système de gestion environnementale contrôlé et certifié par le TÜV selon la norme mondialement en vigueur DIN EN ISO 14001.

Classification selon la loi sur les produits chimiques

Symbole de danger:	F+	Extrêmement inflammable
	Xn	Nocif
Phrases R	R 20	Nocif par inhalation et par ingestion
	R 36/37/38	Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau
	R 42/43	Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau
Phrases S:	S 2	Conserver hors de la portée des enfants
	S 23	Ne pas inhaler gaz/fumée/vapeur/aérosol
	S 24/25:	Eviter tout contact avec les yeux ou la peau
	S 33	Prendre des mesures contre un chargement électrostatique
	S 37/39:	Porter en travaillant des gants et des lunettes de protection/une protection du visage
	S 45	Consulter un médecin en cas d'accident ou de malaise /si possible, présenter cette étiquette)
	S 51	Utiliser uniquement dans des zones bien aérées

Fiche technique Situation au 08-09/13 Mousse de collage easy pro

Support

Le contrôle du support doit avoir lieu en vertu des directives des dispositions afférentes. Le support doit impérativement être stable, sec, propre, plan, exempt de graisses, d'écailles et d'efflorescences.
Appliquer la mousse adhésive easypro KlebeSchaum uniquement sur les panneaux isolants et pas directement sur la maçonnerie.

Mise en œuvre

Mettre en œuvre la mousse à coller avec un pistolet doseur approprié. Bien secouer le pot avant usage une trentaine de fois! Retirer la patte de protection et visser sur le pistolet doseur conformément au mode d'emploi.
Appliquer le matériau au dos du panneau d'isolation en bordure sur le pourtour et au milieu en boudin en forme de M ou de W ou au milieu en un cordon d'env. 6 cm de large de sorte à obtenir une superficie de collage d'au moins 40% à l'état comprimé. La mousse augmente un peu de volume! Toujours tenir le pot avec le clapet vers le bas.
Ensuite, appliquer la colle easypro FixierKleber en deux points aux extrémités supérieures du panneau.
Coller sans délai le panneau ainsi préparé en imprimant une légère pression (ne pas taper! cela détruit la structure de la colle). En cas de besoin, mettre le panneau collé d'aplomb à l'aide d'un niveau à bulle d'air.
Temps de mise en œuvre, env. 5 minutes. Pose de chevilles ou d'un enduit sur le panneau isolant possible au bout de 3 heures env.

Indications

Protéger les zones à risque (verre, céramique, métal, etc.).
Nettoyer les outils avec un nettoyant pour pistolet approprié immédiatement après usage. Une mousse durcie ne peut être retirée que par voie mécanique.
Ne pas laisser le produit s'écouler dans les canalisations, dans la terre ou des cours d'eau.
En cas d'interruption du travail, laisser le pot dans le pistolet doseur et fermer la vis de réglage.

Ne recycler que des pots vides de tout résidu! Laisser durcir le matériau pulvérisé avant de l'éliminer comme débris de chantier (code déchet n° 170604).

Après usage, ne pas ouvrir avec violence ou brûler. Ne pas pulvériser sur des flammes ou sur des objets incandescents.

Conserver hors de la portée des enfants.

Les indications ci-dessus correspondent à l'état de notre expérience et sont à titre de conseil. On ne peut toutefois pas en déduire de garantie dans le cas de l'application car l'application concernée et la mise en œuvre sont hors de nos possibilités de contrôle.

Ne pas appliquer et laisser sécher à une température du mur et de l'air inférieure à + 5 °C et supérieure à + 30 °C. Température de mise en œuvre favorable 20 °C.

Nos recommandations sur la technique d'application visant à aider l'acheteur/l'utilisateur reposent sur notre expérience et répondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles sont sans engagement et ne donnent pas lieu à un rapport contractuel ou à des obligations annexes découlant du contrat d'achat. Elles ne dégagent pas l'acheteur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Il convient de respecter les règles générales des techniques de construction. Nous nous réservons toutes modifications servant au progrès technique et à l'amélioration du produit ou de son application. La parution de cette information technique remplace et annule toute édition antérieure. Pour les informations les plus récentes, veuillez consulter nos pages Internet. Sont applicables à toutes opérations commerciales nos conditions de vente et de livraison actuelles ainsi que les dispositions pour la mise en place et l'utilisation de nos silos et centrales à béton.

Baumit GmbH, Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang,
Téléphone: 08324 921-0, Télécopie: 08324 921-1029,
Mél: info@baumit.de, Internet: www.baumit.com